



检验检测报告

Test Report



报告编号：建委2021-08-0101
委托单位：佛山市星派塑胶有限公司
样品名称：PVC膜
型号规格：PM39602-20/0.30×1400
报告日期：2021年08月13日



广州质量监督检测研究院

重要声明

1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。

2、本院及设立的国家产品质量监督检验中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、挪用或篡改本报告的内容。

4、送样委托检验检测报告仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。

5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。

6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。

7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量监督检验中心（广州）
国家化妆品质量监督检验中心（广州）
国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广东）
广东省质量监督日用化工产品检验站
广东省质量监督鞋类产品检验站
广东省质量监督钟表检验站
广东省质量监督计算机和网络产品检验站
广东省质量监督婴童产品检验站
广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）
广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部 020-83390395 83655806 83187077
化工业务部 020-83186957 83193967 83392709 31002536
轻工包装业务部 020-83354114 83398676 83183524 82022363
建材消防业务部 020-83334528 82022335 83355302 82020817
轻工机电业务部 020-82022349 83392872 39149482
投诉处理：质保审查部 020-83179105
联系地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447
广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址www.qmark.com.cn
方式二：二维码查询，见本报告第1页右下角

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号:建委2021-08-0101

第 1 页 共 4 页

产 品 名 称 商 标 型 号 / 规 格 / 等 级	PVC膜 星派 PM39602-20/0.30×1400	生产日期 编号或批号 服用日期/保质期	07-25 — 5年
		委托单号	8821080301
委托单位	佛山市星派塑胶有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	3m
生产单位	佛山市星派塑胶有限公司	委托日期	2021年08月03日
来样方式	委托单位送样	验收日期	2021年08月13日
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
判定依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度：21℃~30℃,相对湿度：50%~58%		
检 验 结 论	所检项目符合GB 8624-2012标准[平板状建筑材料B ₁ （B-s1，d0）级]要求。		
备 注	SBI试样安装说明：试样采用氯丁胶粘贴在燃烧性能为A1级的基材上，基材紧贴墙面进行安装，基材为厚12mm，密度为900kg/m ³ 的硅酸钙板。分级结果在该安装方法下有效。		

批准:

常书祥

审核:

刘志健

主检:

何家成



地址：广州市番禺南村镇坑头工业区西线25号

防伪查询码：01B1308809C421DC

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号:建委2021-08-0101

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目	单 位	标 准 要 求	检 验 结 果	单项评价
平板状建筑材料及制品 燃烧性能等级 B ₁ （B）					
1	燃烧增长速率指数 FIGRA _{av}	W/s	≤120	0	符合
2	火焰横向蔓延长度 LFS	-----	<试样边缘	符合要求	符合
3	600s内总热释放量 THR _{600s}	MJ	≤7.5	0.4	符合
4	60s内焰尖高度 Fs	mm	表面火焰轰击：≤150	53	符合
		mm	边缘火焰轰击：≤150	49	
5	60s内燃烧滴落物	-----	无燃烧滴落物引燃滤纸现象	符合要求	符合
平板状建筑材料及制品 产烟特性等级 s1					
6	烟气生成速率指数 SMOGRA	m ² /s ²	≤30	0	符合
7	600s内总产烟量 TSP _{600s}	m ²	≤50	21.9	符合
平板状建筑材料及制品 燃烧滴落物/微粒等级 d0					
8	燃烧滴落物/微粒	-----	600s内无燃烧滴落物/微粒	符合要求	符合

批准:

常书祥

审核:

刘志健

主检:

何家成



地址：广州市番禺南村镇坑头工业区西线25号

防伪查询码：01B1308809C421DC

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号:建委2021-08-0101

第 3 页 共 4 页



SBI试验前试样长翼



SBI试验前试样短翼



SBI试验后试样长翼



SBI试验后试样短翼

批准:

常书祥

审核:

刘志健

主检:

何家成



地址：广州市番禺南村镇坑头工业区西线25号

防伪查询码：01B1308809C421DC

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号:建委2021-08-0101

第 4 页 共 4 页



检测样品正面



检测样品反面

批准:

常书祥

审核:

刘志健

主检:

何家成



地址：广州市番禺南村镇坑头工业区西线25号

防伪查询码：01B1308809C421DC